

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

Frantumato 0/8**D.o.P.: 2172-18-a**

		EN 12620	EN 13043	
Granulometria	d/D	0/8	0/8	
	Categoria	G _A 90	G _A 90	
Granulometria tipica				
	allo staccio da mm 8 passante (%) compreso tra		95-100	
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	50-90	70-90	
	allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra	20-60		
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra		5-11	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,77	2,87
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,72	2,82	
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,95	1,05	
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₁		
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg		0,45	0,55
Composizione	Dichiarato		carbonatica	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 90	
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01		
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}		
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01		
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia		
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁	F ₁	
Reattività alcali-silice	Categoria	RA0 - EPNR - BM0,1		
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06		
Analisi petrografica		inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		