

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

Sabbia 0/4

D.o.P.: 2366-18-a

		EN 12620		EN 13043	
Granulometria	d/D	0/4		0/4	
	Categoria	G _F 85		G _A 90	
Granulometria tipica	Categoria			G _{TC} 10	
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	94-100		94-100	
	allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra			62-82	
	allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra	19-59			
	allo staccio da mm 0,250 passante (%) compreso tra	0-32			
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	0-6		0-6	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]			2,75	2,85
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,70	2,80		
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	1,12	1,22		
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₀		f ₁₀	
Qualità' dei fini (MB)	Dichiarato [g/kg]			0,45	0,55
Composizione chimica	Dichiarato			carbonatica	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)			100 - 85	
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01			
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}			
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01			
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia			
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁		F ₁	
Reattività alcali-silice	Categoria	RA1 - EPII - BM0,1			
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06			
Analisi petrografica		inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica			