



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

13

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 8 usura 50/70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4012-24-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Temperatura della miscela		140 - 180 °C
Granulometria (passante)	Staccio da 12,5 mm	98 - 100
	Staccio da 8 mm	90 - 100
	Staccio da 4 mm	63 - 83
	Staccio da 2 mm	41 - 61
	Staccio da 0,5 mm	10 - 30
	Staccio da 0,25 mm	9 - 19
	Staccio da 0,063 mm	4 - 10
Contenuto di legante sul peso della miscela		B _{min5,2}