



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

13

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 20 bin 50/70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P: 4050-24-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Temperatura della miscela		140 - 180 °C
Granulometria (passante)	Staccio da 31,5 mm	98 - 100
	Staccio da 20 mm	90 - 100
	Staccio da 10 mm	66 - 86
	Staccio da 2 mm	26 - 46
	Staccio da 0,5 mm	5 - 25
	Staccio da 0,25 mm	5 - 15
Contenuto di legante sul peso della miscela	Staccio da 0,063 mm	2 - 8
		B _{min} 4,0