
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**13****1305-CPR-0804**

EN 13108-1**Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico****CB 16 usura 50/70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4182-18-a**

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

 $V_{\max 7,0}$

-minimo

 $V_{\min 3,0}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\min 60}$

Massimo di vuoti riempiti da bitume

 $VFB_{\max 77}$

Vuoti nell'aggregato minerale

 $VMA_{\min 14}$

Sensibilità all'acqua

 $ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 - 100

Staccio da 16 mm

90 - 100

Staccio da 8 mm

71 - 91

Staccio da 2 mm

28 - 48

Staccio da 0,5 mm

7 - 27

Staccio da 0,25 mm

7 - 17

Staccio da 0,063 mm

3 - 9

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 4,5}$