



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

16

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 20 bin PMB 45/80-70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4362-19-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

$V_{\max 7}$

-minimo

$V_{\min 3}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

NPD

Massimo di vuoti riempiti da bitume

NPD

Vuoti nell'aggregato minerale

NPD

Sensibilità all'acqua

ITSR_{NR}

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

98 - 100

Staccio da 20 mm

90 - 100

Staccio da 8 mm

56 - 76

Staccio da 2 mm

21 - 41

Staccio da 0,5 mm

9 - 23

Staccio da 0,063 mm

3,5 - 9,5

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min4,4}

Resistenza a deformazione permanente

NPD

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD