



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

13

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 31,5 base 50/70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4396-18-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

$V_{\max 8,0}$

-minimo

$V_{\min 3,0}$

Minimo di vuoti riempiti da bitume

$VFB_{\min 55}$

Massimo di vuoti riempiti da bitume

$VFB_{\max 74}$

Vuoti nell'aggregato minerale

$VMA_{\min 12}$

Sensibilità all'acqua

$ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

140 - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 40 mm

98 - 100

Staccio da 31,5 mm

90 - 100

Staccio da 16 mm

72 - 92

Staccio da 2 mm

20 - 40

Staccio da 0,5 mm

4 - 24

Staccio da 0,25 mm

5 - 15

Staccio da 0,063 mm

2 - 8

Contenuto di legante sul peso della miscela

$B_{\min 3,6}$