



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

14

1305-CPR-0804

EN 13108-5

Conglomerato bituminoso antisdrucchiolo chiuso

SMA 12,5 PMB 45/80-70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4409-24-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Temperatura della miscela		150 °C - 190 °C
Granulometria (passante %)	Staccio da 20 mm	98 - 100
	Staccio da 12,5 mm	90 - 100
	Staccio da 8 mm	63 - 83
	Staccio da 2 mm	21 - 36
	Staccio da 0,5 mm	8 - 22
	Staccio da 0,063 mm	4,5 - 10,5
Contenuto di legante sul peso della miscela		B _{min5,0}