



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

14

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 12,5 usura PMB 45/80-70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4630-19-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Temperatura della miscela		140 °C - 180 °C
Granulometria (passante)	Staccio da 20 mm	98 - 100
	Staccio da 12,5 mm	90 - 100
	Staccio da 8 mm	62 - 82
	Staccio da 2 mm	26 - 46
	Staccio da 0,5 mm	6 - 26
	Staccio da 0,063 mm	3,3 - 9,3
Contenuto di legante sul peso della miscela		B _{min4,8}