



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

21

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 31,5 base 50/70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4644-21-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Temperatura della miscela		140 °C - 180 °C
Granulometria (passante)	Staccio da 50 mm	98 - 100
	Staccio da 31,5 mm	90 - 100
	Staccio da 16 mm	64 – 84
	Staccio da 8 mm	41 – 61
	Staccio da 2 mm	17 – 37
	Staccio da 0,5 mm	6 – 20
	Staccio da 0,25 mm	5 – 15
	Staccio da 0,063 mm	2,8 – 8,8
Contenuto di legante sul peso della miscela		B _{min} 3,8