



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino - VI)

22

1305-CPR-0576

b 2/5 p. basaltico

D.o.P.: 3016-22-b

		EN13043	
Granulometria	d/D	2/6	
	Categoria	G _C 90/10	
Granulometria tipica	Categoria	G _{20/15}	
	allo stacco da mm 4 passante (%) compreso tra	28 - 58	
Contenuto in fini	Categoria	f _{0,5}	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,93	3,03
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	85 - 75	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅	
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,5	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA1}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₉₅	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	
Analisi petrografica		Inerte di natura silicatica (basalti)	