



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Provenienza: attività di recupero pietrisco ferroviario

22

1305-CPR-0576

PBR® 2/5 basaltico

D.o.P.: 3161-22-a

		EN13043	
Granulometria	d/D	2/6,3	
	Categoria	G_C85/15	
Granulometria tipica	Categoria	G_{25/15}	
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	37 - 77	
Contenuto in fini	Categoria	f₁	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,87	2,97
Indice di forma	Categoria	SI₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	98 - 89	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₂₀	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,97	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V_{LA4}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV54	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV₁₀	
Analisi petrografica		Roccia basaltica composto in prevalenza da basalto afirico	