



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di San Pietro Mussolino (VI)
Cava "Bertocchi" (San Pietro Mussolino)

17

1305-CPR-1445

Misto basaltico 0/50

D.o.P.: 7175-23-a

			EN 13242
Granulometria	d/D	0/63	
	Categoria	G _A 75	
	Categoria tipica	GT _A 25	
	allo staccio da 63mm passante (%) compreso tra	93 - 100	
	allo staccio da 31,5mm passante (%) compreso tra	60 - 100	
	allo staccio da 0,063mm passante (%) compreso tra	4,4 - 14,4	
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₂	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,71	2,81
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	2,75	2,85
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato min/max [g/kg]	24,50	25,50
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{90/3}	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 30	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Analisi petrografica	Pietrisco di natura esclusivamente silicatica riconducibile ad una roccia ipoabissale (basalto)		