



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Marano Vicentino (VI)
Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

p 2/5 pietrischetto

D.o.P.: 2005-18-a

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	2/5,6	0/5,6
	Categoria	G _c 85/20	G _A 90
Granulometria tipica	Categoria		G _{25/15}
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	57-87	65 - 95
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	FI ₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}	f _{0,5}
Massa volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,77 2,87
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,73 2,83	
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,65 0,75	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	LA ₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Resist. all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 10	M _{DE} 10
Reattività alcali-silice	Categoria	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1}	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	