



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

Anticapillare

D.o.P.: 2370-24-a

		EN 13242	
Granulometria	d/D	8/20	
	Categoria	G _C 80-20	
	Categoria tipica	GT _C 25/15	
	allo staccio da 14 mm passante (%) compreso tra	31 - 61	
Contenuto in fini	Categoria	f2	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m³]	2,71	2,81
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,71	0,81
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{90/3}	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₅	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		