



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

14

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 20 usura PMB 45/80-70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4158-24-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

98 – 100

Staccio da 20 mm

90 – 100

Staccio da 10 mm

65 – 85

Staccio da 2 mm

26 - 46

Staccio da 0,5 mm

4 - 24

Staccio da 0,063 mm

3 – 9

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min}4,4