



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

14

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 12,5 usura PMB 45/80-70

Impianto di Montecchio Maggiore (VI)

D.o.P.: 4344-19-a

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

$V_{\max 7,0}$

-minimo

$V_{\min 3,0}$

Temperatura della miscela

140 °C - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 20 mm

98 – 100

Staccio da 12,5 mm

90 – 100

Staccio da 6,3 mm

70 - 90

Staccio da 2 mm

30 - 50

Staccio da 0,5 mm

7 - 27

Staccio da 0,063 mm

3 – 9

Contenuto di legante sul peso della miscela

$B_{\min 4,8}$