



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

13

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 31,5 base 50/70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P.: 4396-24-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Temperatura della miscela

140 - 180 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 40 mm

98 - 100

Staccio da 31,5 mm

90 - 100

Staccio da 16 mm

71 - 91

Staccio da 2 mm

19 - 39

Staccio da 0,5 mm

3 - 23

Staccio da 0,25 mm

4 - 14

Staccio da 0,063 mm

2 - 8

Contenuto di legante sul peso della miscela

B_{min}3,6