
Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**18****1305-CPR-0804**

EN 13108-7**Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti****DREN 16 PMB 45-80/70****Impianto di Montecchio Maggiore****D.o.P.: 4636-22-a**

Requisiti generali + requisiti empirici

Percentuale di vuoti (compattazione giratoria, 120 cicli)

N1 (10 cicli)

 $V_{\min 24}$

N2 (60 cicli)

 $V_{\min 16}$

N3 (120 cicli)

 $V_{\min 14}$

Sensibilità all'acqua

 $ITSR_{NR}$

Temperatura della miscela

150 °C - 190 °C

Granulometria (passante)

Staccio da 22,4 mm

98 - 100

Staccio da 16 mm

90 - 100

Staccio da 8 mm

27 - 47

Staccio da 2 mm

13 - 20

Staccio da 0,5 mm

2 - 16

Staccio da 0,063 mm

2,7 - 7,7

Contenuto di legante sul peso della miscela

 $B_{\min 4,4}$

Perdita di granuli

NPD

Permeabilità orizzontale/verticale

NPD/NPD

Drenaggio del legante

NPD

Reazione al fuoco

NPD

Sostanze pericolose

NPD