



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

23

1305-CPR-0804

EN 13108-1

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo per strade ed altre aree soggette a traffico

CB 20 bin 50/70

Impianto di Montecchio Maggiore

D.o.P: 4651-23-b

Requisiti generali + requisiti empirici

Contenuto di vuoti

-massimo

-minimo

Temperatura della miscela

Granulometria (passante)

Staccio da 31,5 mm

Staccio da 20 mm

Staccio da 10 mm

Staccio da 2 mm

Staccio da 0,5 mm

Staccio da 0,25 mm

Staccio da 0,063 mm

Contenuto di legante sul peso della miscela

$V_{\max 6,0}$

$V_{\min 3,0}$

140 - 180 °C

98 - 100

90 - 100

57 - 77

21 - 41

5 - 25

7 - 17

4,0 - 10,0

$B_{\min 3,8}$