



1305

**Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento presso il bacino di laminazione di Trissino e Tezze di Arzignano

**17**

1305-CPD-0576

**P 8/12 pietrisco**

**D.o.P.: 3061-18-a**

|                                                   |                                         | EN 13242                                                           | EN 13043             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Granulometria                                     | d/D                                     | 8/12,5                                                             | 8/12,5               |
|                                                   | Categoria                               | G <sub>c</sub> 80-20                                               | G <sub>c</sub> 85/20 |
| Contenuto in fini                                 | Categoria                               | f <sub>2</sub>                                                     | f <sub>0,5</sub>     |
| Massa Volumica dei granuli                        | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ] |                                                                    | 2,78 2,88            |
| Massa Volumica dei granuli s.s.a.                 | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ] | 2,74 2,84                                                          |                      |
| Assorbimento Acqua                                | Dichiarato min/max [%WA]                | 0,65 0,75                                                          |                      |
| Indice di forma                                   | Categoria                               | SI <sub>20</sub>                                                   | SI <sub>15</sub>     |
| Coefficiente di appiattimento                     | Categoria                               | FI <sub>20</sub>                                                   | FI <sub>15</sub>     |
| % superfici frantumate aggregato grosso           | Categoria                               | C <sub>90/3</sub>                                                  | C <sub>90/1</sub>    |
| Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso   | Dichiarato % (6h - 24h)                 |                                                                    | 100 - 90             |
| Resist. alla frammentazione aggregato grosso      | Categoria                               | LA <sub>20</sub>                                                   | LA <sub>20</sub>     |
| Composizione                                      | Dichiarato                              |                                                                    | carbonatica          |
| Durabilità allo shock termico                     | Dichiarato                              |                                                                    | 0,8                  |
| Resist. allo shock termico                        | Dichiarato                              |                                                                    | V <sub>LA2</sub>     |
| Resist. al gelo-disgelo                           | Categoria                               | F <sub>1</sub>                                                     | F <sub>1</sub>       |
| Resistenza all'usura aggregato grosso             | Categoria                               | M <sub>DE15</sub>                                                  | M <sub>DE15</sub>    |
| Resist. abrasione superficiale                    | Categoria                               |                                                                    | AAV <sub>10</sub>    |
| Resist. alla levigabilità per strati superficiali | Categoria                               |                                                                    | PSV <sub>44</sub>    |
| Solfati solubili in acido                         | Categoria                               | AS <sub>0,2</sub>                                                  |                      |
| Sostanze pericolose                               |                                         | Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06                              |                      |
| Analisi petrografica                              |                                         | Sabbia di natura prevalentemente carbonatica e in parte basaltica. |                      |