



Rev.
03/03/2025

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Provenienza: attività di recupero pietrisco ferroviario

22

1305-CPR-0576

PBR® 5/10 basaltico

D.o.P.: 3162-22-a

EN13043

Granulometria	d/D			4/10
	Categoria			G _C 90/10
Granulometria tipica	Categoria			G _{25/15}
	allo staccio da mm 8 passante(%) compreso tra			50-80
Contenuto in fini	Categoria			f ₁
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,86		2,96
Indice di forma	Categoria			SI ₂₀
Coefficiente di appiattimento	Categoria			FI ₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria			C _{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)			95 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria			LA ₁₅
Durabilità allo shock termico	Dichiarato			1,52
Resistenza allo shock termico	Dichiarato			V _{LA2,5}
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria			F ₁
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria			PSV ₆₂
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria			M _{DE} 15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria			AAV ₁₀
Analisi petrografica				

Roccia basaltica composto in
prevalenza da basalto afirico