



Rev.
03/03/2025

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)

Provenienza: attività di recupero pietrisco ferroviario

22

1305-CPR-0576

PBR® 8/12 basaltico

D.o.P.: 3164-22-a

		EN13043	
Granulometria	d/D	8/12,5	
	Categoria	G _C 85/15	
Contenuto in fini	Categoria	f ₁	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,83	2,93
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	95 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	1,52	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA2,5}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV52	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	MD _E 15	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	
Analisi petrografica		Roccia basaltica composta in prevalenza da basalto africo	