



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino - VI)

23

1305-CPR-0576

b 2/5 p. basaltico

D.o.P.: 3540-23-b

			EN13043
Granulometria	d/D		2/6,3
	Categoria		G _C 90/10
Granulometria tipica	Categoria		G _{25/15}
	allo stacco da mm 4 passante (%) compreso tra		25 - 54
Contenuto in fini	Categoria		f ₁
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m³]	2,93	3,03
Indice di forma	Categoria		SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria		FI ₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C _{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		95 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria		LA ₁₅
Composizione	Dichiarato		basalto olivinico
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,6
Resistenza allo shock termico	Dichiarato		V _{LA1,9}
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria		F ₁
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		PSV ₄₉
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria		M _{DE} 15
Resistenza abrasione superficiale	Categoria		AAV ₁₀
Analisi petrografica			Inerte di natura silicatica (basalti)