



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di San Pietro Mussolino (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino - VI)
25

1305-CPR-1445

sabbia 0/8 basaltica

D.o.P.: 7338-25-a

		EN 13242	EN 13043
Granulometria	d/D	0/8	0/8
	Categoria	G _A 85	G _A 90
	Categoria tipica	GT _A 20	GT _C 20
	allo staccio da mm 8 passante (%) compreso tra	95 - 100	95 - 100
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	56 - 96	56 - 96
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	5,1 - 11,1	5,1 - 11,1
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₆	f ₁₅
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,83 2,93
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,76 2,86	
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,7 1,7	
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato min/max [g/kg]	0,5 1,5	0,5 1,5
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Categoria	S ₁	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		2,0
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V _{LA1}
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Sostanze pericolose		Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura silicatica (basalti)	