



Rev.
03/03/2025

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

g 15/25 Ghiaia

D.o.P.: 2022-18-a

			EN 12620
Granulometria	d/D		11,2/22,4
	Categoria		G _C 85/20
Coefficiente di appiattimento	Categoria		FI ₁₅
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,70	2,80
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,47	0,57
Contenuto in fini	Categoria		f _{1,5}
Resist. alla frammentazione	Categoria		LA ₂₀
Cloruri	Dichiarato %C		<0,01
Solfati solubili in acido	Categoria		AS _{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S		<0,01
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria		F ₁
Reattività alcali-silice	Categoria		RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1}
Resistenza abrasione superficiale	Categoria		AAV ₁₀
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria		M _{DE10}
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	