



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

ghiaia mista 0/15

D.o.P.: 2023-18-a

		EN 12620	
Granulometria	d/D	0/14	
	Categoria	G _A 90	
Granulometria tipica aggregato misto			
	allo staccio da mm 8 passante (%) compreso tra	50-90	
	allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra	20-60	
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,69	2,79
Assorbimento acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,85	0,95
Contenuto in fini	Categoria	f ₃	
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Reattività alcali-silice	Categoria	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1}	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE10}	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	