



Rev. 03/03/2025

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

23

1305-CPR-0577

Ghiaia mista 0/100

D.o.P.: 2024-23-a

		EN 13242	
Granulometria	d/D	0/80	
	Categoria	G _A 80	
	Categoria tipica	GT _A 25	
	allo staccio da 80mm passante (%) compreso tra	91 - 100	
	allo staccio da 40mm passante (%) compreso tra	50 - 100	
	allo staccio da 0,063mm passante (%) compreso tra	0 - 9	
Contenuto in fini	Categoria	f ₉	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,78	2,88
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	1,48	1,58
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato min/max [g/kg]	2,95	3,05
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{NR}	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₅	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica		