



Rev. 03/03/2025

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Marano Vicentino (VI)
Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

p 22/35 pietrisco

D.o.P.: 2355-18-a

		EN 13242		EN 12620		EN 13043	
Granulometria	d/D	20/31,5		20/31,5		20/31,5	
	Categoria	G _c 85-15		G _c 85/20		G _c 90/20	
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅		SI ₁₅		SI ₁₅	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅		FI ₁₅		FI ₁₅	
Contenuto in fini	Categoria	f ₂		f _{1,5}		f _{0,5}	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]					2,73	2,83
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,70	2,80	2,70	2,80	2,70	2,80
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,45	0,55	0,45	0,55	0,45	0,55
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{50/10}				C _{50/10}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)					100 - 90	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀		LA ₂₀		LA ₂₀	
Composizione	Dichiarato	carbonatica					
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01					
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}		AS _{0,2}			
Zolfo totale	Dichiarato %S	S1		<0,01			
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia					
Durabilità allo shock termico	Dichiarato					0,5	
Resist. allo shock termico	Dichiarato					V _{LA5}	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁		F ₁		F ₁	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 10		M _{DE} 10		M _{DE} 10	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria			PSV ₄₄		PSV ₄₄	
Resist. abrasione superficiale	Categoria			AAV ₁₀		AAV ₁₀	
Reattività alcali-silice	Categoria	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1}					
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06					
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica					