



Rev.  
03/03/2025

1305

**Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

**Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatica**

**13**

1305-CPR-0577

**p 12/22 pietrisco**

**D.o.P.: 2399-18-a**

|                                                   |                                                  | EN 12620                                                                        | EN 13043             |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Granulometria                                     | d/D                                              | 10/20                                                                           | 10/20                |
|                                                   | Categoria                                        | G <sub>c</sub> 85/20                                                            | G <sub>c</sub> 85/15 |
| Granulometria tipica                              | Categoria                                        |                                                                                 | G <sub>25/15</sub>   |
|                                                   | allo staccio da mm 5,6 passante (%) compreso tra |                                                                                 | 50 - 80              |
| Indice di forma                                   | Categoria                                        | SI <sub>15</sub>                                                                | SI <sub>15</sub>     |
| Coefficiente di appiattimento                     | Categoria                                        | FI <sub>15</sub>                                                                | FI <sub>15</sub>     |
| Contenuto in fini                                 | Categoria                                        | f <sub>1,5</sub>                                                                | f <sub>0,5</sub>     |
| Massa Volumica dei granuli                        | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ]          |                                                                                 | 2,75 2,85            |
| Massa Volumica dei granuli s.s.a.                 | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ]          | 2,72 2,82                                                                       |                      |
| Assorbimento Acqua                                | Dichiarato [%WA]                                 | 0,68 0,78                                                                       |                      |
| % superfici frantumate aggregato grosso           | Categoria                                        |                                                                                 | C <sub>90/1</sub>    |
| Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso   | Dichiarato % (6h - 24h)                          |                                                                                 | 100 - 90             |
| Resist. alla frammentazione aggregato grosso      | Categoria                                        | LA <sub>20</sub>                                                                | LA <sub>20</sub>     |
| Composizione                                      | Dichiarato                                       |                                                                                 | carbonatica          |
| Cloruri                                           | Dichiarato %C                                    | <0,01                                                                           |                      |
| Solfati solubili in acido                         | Categoria                                        | AS <sub>0,2</sub>                                                               |                      |
| Zolfo totale                                      | Dichiarato %S                                    | <0,01                                                                           |                      |
| Sostanza humica                                   |                                                  | Non passa il valore di soglia                                                   |                      |
| Durabilità allo shock termico                     | Dichiarato                                       |                                                                                 | 0,5                  |
| Resist. allo shock termico                        | Dichiarato                                       |                                                                                 | V <sub>LA5</sub>     |
| Resist. Gelo disgelo                              | Categoria                                        | F <sub>1</sub>                                                                  | F <sub>1</sub>       |
| Resist. all'usura aggregato grosso                | Categoria                                        | M <sub>DE</sub> 10                                                              | M <sub>DE</sub> 10   |
| Resist. alla levigabilità per strati superficiali | Categoria                                        | PSV <sub>44</sub>                                                               | PSV <sub>44</sub>    |
| Resist. abrasione superficiale                    | Categoria                                        | AAV <sub>10</sub>                                                               | AAV <sub>10</sub>    |
| Reattività alcali-silice                          | Categoria                                        | RA <sub>1</sub> - EP <sub>II</sub> - BM <sub>0,1</sub>                          |                      |
| Sostanze pericolose                               |                                                  | Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06                                             |                      |
| Analisi petrografica                              |                                                  | Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica |                      |