



Rev.
03/03/2025

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

21

1305-CPR-0577

g 5/15 Ghiaino

D.o.P.: 2467-21-a

		EN 12620	
Granulometria	d/D	4/14	
	Categoria	G _C 90/15	
Granulometria tipica	Categoria	G _{T15}	
	allo staccio da mm 10 passante(%) compreso tra	45-70	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,7	2,8
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,75	0,85
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}	
Resist. alla frammentazione	Categoria	LA ₂₀	
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁	
Reattività alcali-silice	Categoria	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1}	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE10}	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	