



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.  
stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)  
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino - VI)

23

1305-CPR-0576

b 2/5 p. basaltico

D.o.P.: 3540-23-b

|                                                   |                                         |                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
|                                                   |                                         | EN13043              |
| Granulometria                                     | d/D                                     | 2/6,3                |
|                                                   | Categoria                               | G <sub>C</sub> 90/10 |
| Granulometria tipica                              | Categoria                               | G <sub>25/15</sub>   |
| allo stacco da mm 4 passante (%) compreso tra     |                                         | 25 - 54              |
| Contenuto in fini                                 | Categoria                               | f <sub>1</sub>       |
| Massa Volumica dei granuli                        | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ] | 3,06 2,96            |
| Indice di forma                                   | Categoria                               | SI <sub>15</sub>     |
| Coefficiente di appiattimento                     | Categoria                               | FI <sub>15</sub>     |
| % superfici frantumate aggregato grosso           | Categoria                               | C <sub>100/0</sub>   |
| Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso   | Dichiarato % (6h - 24h)                 | 95 - 85              |
| Resist. alla frammentazione aggregato grosso      | Categoria                               | LA <sub>15</sub>     |
| Composizione                                      | Dichiarato                              | basalto olivino      |
| Durabilità allo shock termico                     | Dichiarato                              | 0,6                  |
| Resistenza allo shock termico                     | Dichiarato                              | V <sub>LA1,7</sub>   |
| Resistenza al gelo-disgelo                        | Categoria                               | F <sub>1</sub>       |
| Resist. alla levigabilità per strati superficiali | Categoria                               | PSV <sub>46</sub>    |
| Resistenza all'usura aggregato grosso             | Categoria                               | M <sub>DE</sub> 15   |
| Resistenza abrasione superficiale                 | Categoria                               | AAV <sub>10</sub>    |
| Analisi petrografica                              | Inerte di natura silicatica (basalti)   |                      |