



Rev.
11/02/2026

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino - VI)
23

1305-CPR-0576

b 5/10 p. basaltico

D.o.P.: 3560-23-b

		EN13043	
Granulometria	d/D	4/10	
	Categoria	G _c 90/10	
Granulometria tipica (UNI EN 13043):	Categoria	G _c 25/15	
allo staccio da mm 8 passante(%) compreso tra		48-78	
Contenuto in fini	Categoria	f ₁	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,96	3,06
Indice di forma	Categoria	Sl ₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	Fl ₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	95 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₁₅	
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,6	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA1,7}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₆	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	
Analisi petrografica		Inerte di natura silicatica (basalti)	