



Rev. 11/02/2026

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)
Cava Bertocchi (San Pietro Mussolino - VI)

23

1305-CPD-0576

b 12/22 p. basaltico

D.o.P.: 3580-23-b

		EN 13242	EN 13043
Granulometria	d/D	8/20	10/20
	Categoria	G _C 85-15	G _C 85/15
	Categoria tipica	GT _C 25/15	G _{25/15}
	allo staccio da 14 mm passante (%) compreso tra	32 - 62	45 - 75
Contenuto in fini	Categoria	f ₂	f ₁
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,99 3,09
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,97 3,07	
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	0,25 0,35	
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀	SI ₂₀
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	FI ₁₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{90/3}	C _{100/0}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		95 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	LA ₁₅
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,6
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V _{LA1,7}
Resist. al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15	M _{DE} 15
Resist. abrasione superficiale	Categoria		AAV ₁₀
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria		PSV ₄₆
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Sostanze pericolose		Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura silicatica (basalti)	