



Rev. 11/02/2026

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di San Pietro Mussolino (VI)
Cava "Bertocchi" (San Pietro Mussolino)

24

1305-CPR-1445

b 5/10 p. basaltico

D.o.P.: 7340-24-b

		EN13043	
Granulometria	d/D	4/10	
	Categoria	G _C 85/15	
Granulometria tipica (UNI EN 13043):	Categoria	G _{25/15}	
	allo staccio da mm 8 passante(%) compreso tra	46 - 76	
Contenuto in fini	Categoria	f ₂	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,91	3,01
Indice di forma	Categoria	SI ₂₀	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{100/0}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	95 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	
Composizione	Dichiarato	basalto olivinico	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,6	
Resistenza allo shock termico	Dichiarato	V _{LA1,8}	
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₆	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _D E15	
Resistenza abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	
Analisi petrografica		Sabbia di natura silicatica (basalti)	