



Rev. 11/02/2026

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Marano Vicentino (VI)
Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

p 2/5 pietrischetto**D.o.P.: 2005-18-a**

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	2/5,6	2/5,6
	Categoria	G_c85/20	GC90/20
Granulometria tipica	Categoria		G25/15
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	57-87	65 - 95
Indice di forma	Categoria	SI₁₅	SI₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI₁₅	FI₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f_{1,5}	f_{0,5}
Massa volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,75 2,85
Massa volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,7	2,8
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,85	0,95
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA₂₀	LA₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Resist. all'usura aggregato grosso	Categoria	M_{DE}10	M_{DE}10
Reattività alcali-silice	Categoria	RA_I - EP_{II} - BM_{0,1}	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	