



Rev. 11/02/2026

1305

**Vaccari Antonio Giulio S.p.A.**

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

**Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico**

**23**

1305-CPR-0577

**Ghiaia mista 0/100**

**D.o.P.: 2024-23-a**

|                                              |                                                                                 |                    | EN 13242 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| Granulometria                                | d/D                                                                             | 0/80               |          |
|                                              | Categoria                                                                       | G <sub>A</sub> 80  |          |
|                                              | Categoria tipica                                                                | GT <sub>A</sub> 25 |          |
|                                              | allo staccio da 80mm passante (%) compreso tra                                  | 91 - 100           |          |
|                                              | allo staccio da 40mm passante (%) compreso tra                                  | 50 - 100           |          |
|                                              | allo staccio da 0,063mm passante (%) compreso tra                               | 0 - 9              |          |
| Contenuto in fini                            | Categoria                                                                       | f <sub>g</sub>     |          |
| Massa Volumica dei granuli s.s.a.            | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ]                                         | 2,70               | 2,80     |
| Assorbimento Acqua                           | Dichiarato min/max [%WA]                                                        | 0,79               | 0,84     |
| Qualita' dei fini (MB)                       | Dichiarato min/max [g/kg]                                                       | 2,95               | 3,05     |
| % superfici frantumate aggregato grosso      | Categoria                                                                       | C <sub>NR</sub>    |          |
| Resist. alla frammentazione aggregato grosso | Categoria                                                                       | LA <sub>25</sub>   |          |
| Resistenza all'usura aggregato grosso        | Categoria                                                                       | M <sub>DE</sub> 15 |          |
| Solfati solubili in acido                    | Categoria                                                                       | AS <sub>0,2</sub>  |          |
| Analisi petrografica                         | Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica |                    |          |