



Rev.
11/02/2026

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

23

1305-CPR-0577

Frantumato 0/6

D.o.P.: 2173-23-b

		EN 13043	
Granulometria	d/D	0/6,3	
	Categoria	G _A 90	
Granulometria tipica (UNI EN 13043)	Categoria tipica	G _{TC} 20	
allo staccio da mm 6,3 passante (%) compreso tra		92 - 100	
allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra		57 - 97	
allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra		3,2 - 9,2	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,74	2,84
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₀	
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	0,95	1,05
Composizione	Dichiarato	carbonatica	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 85	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	