



Rev. 11/02/2026

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

p 22/35 pietrisco

D.o.P.: 2355-18-a

|                                                   |                                         | EN 12620                            | EN 13043                                               | EN 13242             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| Granulometria                                     | d/D                                     | 20/31,5                             | 20/31,5                                                | 20/31,5              |
|                                                   | Categoria                               | G <sub>c</sub> 85/20                | G <sub>c</sub> 90/20                                   | G <sub>c</sub> 85-15 |
| Indice di forma                                   | Categoria                               | SI <sub>15</sub>                    | SI <sub>15</sub>                                       | SI <sub>15</sub>     |
| Coefficiente di appiattimento                     | Categoria                               | FI <sub>15</sub>                    | FI <sub>15</sub>                                       | FI <sub>15</sub>     |
| Contenuto in fini                                 | Categoria                               | f <sub>1,5</sub>                    | f <sub>0,5</sub>                                       | f <sub>2</sub>       |
| Massa Volumica dei granuli                        | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ] |                                     | 2,74 2,84                                              |                      |
| Massa Volumica dei granuli s.s.a.                 | Dichiarato min/max [Mg/m <sup>3</sup> ] | 2,71                                | 2,81                                                   | 2,71 2,81            |
| Assorbimento Acqua                                | Dichiarato [%WA]                        | 0,55                                | 0,65                                                   | 0,55 0,65            |
| % superfici frantumate aggregato grosso           | Categoria                               | C <sub>50/10</sub>                  |                                                        | C <sub>50/10</sub>   |
| Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso   | Dichiarato % (6h - 24h)                 |                                     | 100 - 85                                               |                      |
| Resist. alla frammentazione aggregato grosso      | Categoria                               | LA <sub>20</sub>                    | LA <sub>20</sub>                                       | LA <sub>20</sub>     |
| Composizione                                      | Dichiarato                              |                                     | carbonatica                                            |                      |
| Cloruri                                           | Dichiarato %C                           | <0,01                               |                                                        |                      |
| Solfati solubili in acido                         | Categoria                               | AS <sub>0,2</sub>                   |                                                        | AS <sub>0,2</sub>    |
| Zolfo totale                                      | Dichiarato %S                           | <0,01                               |                                                        | S1                   |
| Sostanza humica                                   |                                         | Non passa il valore di soglia       |                                                        |                      |
| Durabilità allo shock termico                     | Dichiarato                              |                                     | 0,7                                                    |                      |
| Resist. allo shock termico                        | Dichiarato                              |                                     | V <sub>LA5</sub>                                       |                      |
| Resist. Gelo disgelo                              | Categoria                               | F <sub>1</sub>                      | F <sub>1</sub>                                         | F <sub>1</sub>       |
| Resistenza all'usura aggregato grosso             | Categoria                               | M <sub>DE</sub> 10                  | M <sub>DE</sub> 10                                     | M <sub>DE</sub> 10   |
| Resist. alla levigabilità per strati superficiali | Categoria                               | PSV <sub>44</sub>                   | PSV <sub>44</sub>                                      |                      |
| Resist. abrasione superficiale                    | Categoria                               | AAV <sub>10</sub>                   | AAV <sub>10</sub>                                      |                      |
| Reattività alcali-silice                          | Categoria                               |                                     | RA <sub>1</sub> - EP <sub>II</sub> - BM <sub>0,1</sub> |                      |
| Sostanze pericolose                               |                                         | Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06 |                                                        |                      |

Analisi petrografica

Inerte di natura prevalentemente carbonatica e  
solo in piccola parte silicatica