



Rev.
11/02/2026

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

stabilimento di Marano Vicentino (VI)

Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

Sabbia 0/4

D.o.P.: 2366-18-a

		EN 12620		EN 13043	
Granulometria	d/D	0/4		0/4	
	Categoria	G _F 85		G _A 90	
Granulometria tipica	Categoria			G _{TC} 10	
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	94-100		94-100	
	allo staccio da mm 2 passante (%) compreso tra			62-82	
	allo staccio da mm 1 passante (%) compreso tra	19-59			
	allo staccio da mm 0,250 passante (%) compreso tra	0-32			
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	0-6		0-6	
Massa Volumica dei granuli		Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,75 2,85	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.		Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,70 2,80	
Assorbimento Acqua		Dichiarato [%WA]		1,05 1,15	
Contenuto in fini		Categoria		f ₁₀	
Qualità' dei fini (MB)		Dichiarato [g/kg]		0,75 0,85	
Composizione chimica		Dichiarato		carbonatica	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso		Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 85	
Cloruri		Dichiarato %C		<0,01	
Solfati solubili in acido		Categoria		AS _{0,2}	
Zolfo totale		Dichiarato %S		<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia			
Resist. Gelo disgelo		Categoria		F ₁	
Reattività alcali-silice		Categoria		RA1 - EPII - BM0,1	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06			
Analisi petrografica		inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica			