



Rev.
11/02/2026

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Marano Vicentino (VI)
Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

13

1305-CPR-0577

p 12/22 pietrisco

D.o.P.: 2399-18-a

		EN 12620	EN 13043
Granulometria	d/D	10/20	10/20
	Categoria	G _c 85/20	G _c 85/15
Granulometria tipica	Categoria		G _{25/15} 50 - 80
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅	SI ₁₅
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	FI ₁₅
Contenuto in fini	Categoria	f _{1,5}	f _{0,5}
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]		2,75 2,85
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,71 2,81	
Assorbimento Acqua	Dichiarato [%WA]	0,85 0,95	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria		C _{90/1}
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)		100 - 85
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	LA ₂₀
Composizione	Dichiarato		carbonatica
Cloruri	Dichiarato %C	<0,01	
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Dichiarato %S	<0,01	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,7
Resist. allo shock termico	Dichiarato		V _{LA5}
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Resist. all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 10	M _{DE} 10
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₄	PSV ₄₄
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	AAV ₁₀
Reattività alcali-silice	Categoria	RA ₁ - EP _{II} - BM _{0,1}	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	