



Rev.
05/03/2024

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Marano Vicentino (VI)
Giacimento alluvionale in prevalenza carbonatico

21

1305-CPR-0577

p 12/18 pietrisco

D.o.P.: 2468-21-a

		EN 13043	
Granulometria	d/D	10/16	
	Categoria	G _c 90/15	
Indice di forma	Categoria	SI ₁₅	
Coefficiente di appiattimento	Categoria	FI ₁₅	
Contenuto in fini	Categoria	f ₁	
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,95	3,05
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{50/10}	
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso	Dichiarato % (6h - 24h)	100 - 85	
Resist. alla frammentazione aggregato grosso	Categoria	LA ₂₀	
Composizione	Dichiarato	carbonatica	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato	0,3	
Resist. allo shock termico	Dichiarato	V _{LA3}	
Resist. Gelo disgelo	Categoria	F ₁	
Resistenza all'usura aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 10	
Resist. alla levigabilità per strati superficiali	Categoria	PSV ₄₃	
Resist. abrasione superficiale	Categoria	AAV ₁₀	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica		Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	